(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-8423

(43)公開日 平成10年(1998) 1月13日


(51) Int.Cl. ⁶	酸別記号	庁内整理番号	ΓI	٠.	**		技術表示	箇所
E01D 21/00			E01D	21/00				
19/02	•			19/02				
E04B 1/30			E04B	1/30		Ċ		•
E 0 4 G 23/02	*		E04G	23/02	, .	F _.		• .
		÷ .	表質量	未請求	請求項の数3	OL	(全 3	頁)
(21) 出願番号 特願平8-158326		(71)出顧人	5911150	06				
				三菱地形	所株式会社	. · · .		
(22)出廣日	平成8年(1996)6月	19日		東京都	F代田区丸の内	2丁目?	7番3号	
		•	(71)出顧人	0000059	68	•		
				三菱化等	学株式会社			
		•		東京都	F代田区丸の内	二丁目:	5番2号	٠
		Ó	(72)発明者	佐藤	訂			1.
				東京都	F代田区丸の内:	二丁目	4番1号	Ξ
•		or or		菱地所	末式会社内			
			(72)発明者					
• •				東京都	F代田区丸の内	二丁目:	5番2号	$E \equiv 0$
	••			菱化学	末式会社機能資	材カンノ	7二一内	
			(74)代理人	. 弁理士	長谷川 曉司			

(54) 【発明の名称】 コンクリート構造物の補強方法

(57)【要約】

【課題】簡易な操作により効率的に且つ均一にコンクリート構造物の補強を行う方法を提供する。又、整数以外の平均層数を達成しうる簡易な構造物の補強方法を提供する。

【解決手段】柱状あるいは梁状のコンクリート構造物の周面に繊維シートを該繊維シートの一定幅が重なる様に螺旋状に巻き / 巻き始め部位と巻き終わり部位に 1巻き以上コンクリート構造物の軸に垂直方向に巻き足すことを特徴とするコンクリート構造物の補強方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】柱状あるいは梁状のコンクリート構造物の 周面に繊維シートを該繊維シートの一定幅が重なる様に 螺旋状に巻き、巻き始め部位と巻き終わり部位に1巻き 以上コンクリート構造物の軸に垂直方向に巻き足すこと を特徴とするコンクリート構造物の補強方法。

【請求項2】2枚以上の繊維シートを用いて各繊維シー トを同方向に重ねて巻くことを特徴とする請求項1記載 のコンクリート構造物の補強方法。

【請求項3】2枚以上の繊維シートの開始位置を各々ず 10 らして重ねて巻くことを特徴とする請求項2記載のコン クリート構造物の補強方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、例えば建築物、 道路橋、鉄道橋等のコンクリート構造体の柱状部あるい は梁部の補強に関し、簡単な操作により任意の補強強度 を得られる補強方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、鉄筋コンクリート造の建築物、道 路橋、鉄道橋等の構造物においては、地震等の大きな力 に対する耐震強度が問題となっており、充分な強度を与 えるため補強を行うことが求められている。従来、こう した補強の一方法として、柱状部分あるいは梁部分に鉄 板又は高強度の繊維シートを貼付又は糸を捲回して剪断 強度、曲げ強度を補強する方法が知られている。

【0003】しかし例えば繊維シートを用いる補強方法 では、繊維シートを軸の垂直方向に一枚ずつ巻いて一巻 き毎に接合する方法や、間隔を空けて捲く方法が主流で あり、螺旋巻きがあっても重ね幅は殆どなかった。従っ て、接合箇所が多く補強工法が煩雑であり、均一な補強 が難しい等の課題があった。また、通常、コンクリート 構造物の補強に際してはその補強に要する繊維シートの 層数を繊維の種類等を勘案して計算して例えば2.5層 の様に求め、効率的に補強するためにはその2.5層と いう層数を達成することが好ましいのであるが、従来の 方法ではかかる整数以外の層数を達成することは難し く、例えば多めの3枚積層を一枚ずつ一巻き毎の接合な どにより達成していたため、工程が煩雑であり、非効率 であるとともに、任意の正確な補強強度を得ることがで 40 きなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかして、本発明の目 的は、簡易な操作により効率的に且つ均一にコンクリー ト構造物の補強を行う方法を提供することにあり、又、 整数以外の平均層数を達成しうる簡易な構造物の補強方 法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】かかる本願発明の要旨

維シートを該繊維シートの一定幅が重なる様に螺旋状に 巻き、巻き始め部位と巻き終わり部位に1巻き以上コン クリート構造物の軸に垂直方向に巻き足すことを特徴と するコンクリート構造物の補強方法、好ましくは、2枚 以上の繊維シートを用いて各繊維シートを同方向に重ね て巻く事を特徴とするコンクリート構造物の補強方法、 更には2枚以上の繊維シートの開始位置を各々ずらして 重ねて巻くことを特徴とするコンクリート構造物の補強 方法に存する。

[0006]

【発明の実施の形態】以下に本発明の内容を説明する。 図1 に本発明の柱状コンクリートの補強方法の一例を示 し、図2にその補強部分の断面図の一部を示す。図1は 高速道路等のコンクリート柱(1)とコンクリートスラ ブ(2)及びコンクリート梁(3)からなるコンクリー ト構造物を示し、そのコンクリート柱の周面に繊維シー ト(4)が巻き重ね部分(5)を有する様に螺旋状に捲 回されている。そして、巻き始め部分に相当する柱頭部 には繊維シートを水平に(柱の軸に対し垂直に)1巻き 以上巻いた巻付け部(6)を設け、巻き終わり部分に相 当する柱脚部には繊維シートをやはり水平に(柱の軸に 対し垂直に) 1巻き以上巻いた巻付け部(7)を設けて いる。

【0007】図2にはその補強部分の断面図を示してい るが、1枚目の繊維シート(8)を捲回した上に、2枚 目の繊維シート(9)を捲回した模式図であり、繊維シ ート(4)は螺旋状に、巻き重ね部分(5)が繊維シー トの幅の1/3を占める様にしながら捲回しており、2 枚目の繊維シート(9)は1枚目の繊維シート(8)の 巻き方向と同じ方向に、その捲く位置が1枚目の繊維シ ートとその幅の1/3ずれる様にして捲回している。従 って、2枚の繊維シートを捲くだけで3層の均一な繊維 シート層即ち補強層を達成している。

【0008】本発明の柱状あるいは梁状のコンクリート 構造物とは例えば鉄筋入りのコンクリート製からなるも のが代表され、柱状あるいは梁状とは円形断面状でも矩 形断面状でもその形状には特に限定はない。本発明の補 強方法では、この柱状部あるいは梁状部の周面に繊維シ ートを捲回してなるが、かかる繊維シートとしては繊維 を1軸または2軸方向に配列したもの、織ったものまた はランダムに配列したものを束ねた乾式のシート又はそ れらに樹脂を含浸させた湿式のシートを用いるととがで きる。用いる繊維としては、高強度の繊維、例えば炭素 繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、ビニロン繊維、炭化 珪素繊維、ホウ素繊維、セラミック繊維、金属繊維、ナ イロン繊維、ポリエステル繊維等が挙げられ、2種以上 を組み合わせても良いが、強度及び耐久性の面で炭素繊 維が好ましい。特に引張強度が400kgf/mm'以 上の高強度繊維を用いることが好ましい。本発明に用い は、柱状あるいは梁状のコンクリート構造物の周面に織 50 る繊維シートは比較的幅の短いものが好ましく、具体的

には8~50cm、好ましくは10~45cm程度のものが好ましい。

【0009】湿式のシートに含浸させる樹脂としては例えばエポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリイミド、ポリウレタン樹脂等の熱硬化性樹脂又は常温硬化樹脂が挙げられる。尚、本願発明において繊維シートを巻回する時には、乾式の繊維シートを用いる場合にも、コンクリート構造体に、又は繊維シート相互を接着させるために、接着剤を使用することができる。かかる接着剤としては接着性を有する樹脂、即ちエポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリイミド、ポリウレタン樹脂等の熱硬化性樹脂又は常温硬化樹脂が好ましい。

【0010】本発明ではかかる繊維シートをコンクリート構造物の周面に一定の角度をもって螺旋状に捲回する。そして、かかる捲回時にそれぞれの一巻きが前の一巻きとある一定の幅重なる様にすることを特徴とする。好ましくは繊維シートの幅の1/4以上1/2未満が重なる様に螺旋状に巻く。重ね部分が少ないと本発明の効果が少なく、又重ね部分が多いと空気が繊維テープの間に残り欠陥を生じやすい。この様に意図的に一定幅の巻き重ね部分を作りながら螺旋状に巻くことにより、接合部分が減少するので均一で強固な補強を達成することができ、又、重なり部分の幅を調整する事により巻き枚数よりも多い巻き層数が得られることとなるので効率的な補強が達成される。

【0011】本発明の好ましい態様としては、2枚以上 30の繊維シートを用いて、各繊維シートを同方向に螺旋状*

*に重ね巻く方法が挙げられる。このことにより、巻き厚さが均等に近づき補強効果が均等に発揮される。又更に好ましい態様としては、図2に示す様にかかる2枚以上の繊維シートを巻く場合にその開始位置が各々ずれるようにして巻くことが挙げられる。この場合のずれ幅としては、各繊維シートの重ね幅及び所望の補強強度から算出された平均巻き層数を考慮して規定することが好ましい。このように2枚以上の繊維シートをずれ幅をもって捲回することにより、均一でしかも繊維シートの枚数より多い層数の補強が行えることができ、かつ、平均層数が2.5枚等の整数でない層数を達成することができる。

[0012]

【発明の効果】本願発明の補強方法によれば、鉄筋コンクリート造建築物の柱あるいは架のようなコンクリート部材に対し、簡易な操作により効率的に且つ均一に補強を行う方法が達成でき、又、整数以外の平均層数を達成しうる簡易な構造物の補強方法が達成できる。


【図面の簡単な説明】

- 0 【図1】本願発明の補強方法を示す模式図
 - 【図2】本願発明の一例を示す図

【符号の説明】

- 1…コンクリート柱
- 2…コンクリートスラブ
- 3…コンクリート梁
- 4…繊維シート
- 5…巻き重ね部分
- 6…柱頭部水平巻付け部
- 7…柱脚部水平巻付け部
- 8…1枚目繊維シート
- 9…2枚目繊維シート

[図1]



【図2】

